



ساخت اروپا
MADE IN EUROPE

ماریسیل ۷۶۰

MARISEAL 760

پوشش براق کننده و محافظ جهت انواع سنگها



STONE SEALER



گزینه ای ایده آل جهت محافظت و ضد آب کردن سطوح سیمانی، سنگ و سایر مواد معدنی



ویژگی ها و کاربردهای ماریسیل ۷۶۰ :

- جلوگیری از کثیفی سطوح نماهای سنگی و سیمانی
- جلوگیری از شوره زدن سطوح سنگی و سیمانی
- جلوگیری از نفوذ چربی و آلودگی
- جلوگیری از کدر شدن سطوح در اثر گذشت زمان
- مقاوم در برابر خراشیدگی و ترک خوردگی
- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (پدیده زرد شدن)
- ضد آب کننده بسیار قوی
- ضد باکتری و ضد خزه جهت مناطق مرطوب
- رفع مشکلات موجود در رزین های موجود در بازار
- شفاف، بی رنگ و براق با انعطاف پذیری بالا

میزان مصرف و پوشش :

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم بر متر مربع به ازای هر لایه
لازم به ذکر است که مواردی چون زبری سطوح، دمای هوا، میزان رطوبت و روش اجرا، میزان مصرف را تغییر خواهد داد.

موارد مصرف :

- سطوح سیمانی و بتنی
- انواع سنگهای طبیعی و مصنوعی
- آجرهای تزئینی، سنگهای آهکی
- سنگ های ماسه ای (Sand Stones)





روش مصرف :

مرحله اول، آماده سازی سطح: آماده سازی سطح و رعایت کامل دستور العمل های آماده سازی، اهمیت بسزایی در دوام و استفاده بهینه از ماریسیل ۷۶ خواهد داشت. سطح بایستی تمیز، یکنواخت، خشک و عاری از هر گونه گرد و غبار باشد. این عوامل به شدت بر میزان چسبندگی ماریسیل ۷۶ و ماندگاری آن تاثیر می گذارد. حداکثر رطوبت مجاز سطوح ۷ درصد می باشد. سازه های بتونی جدید باید یک دوره ۲۸ روزه را جهت خشک شدن طی نموده باشند.

پوشش های قدیمی، آلودگی، چربی، روغن، گرد و غبار و مواد آلی می بایست بوسیله سایش مکانیکی و یا استفاده از پاک کننده های شیمیایی برطرف گردند. هر گونه ناصافی سطوح و یا قطعات لقی و خاک می بایست بر طرف گردد.

تذکر: از شستشوی سطوح با آب جدا خودداری کنید.

مرحله دوم، اجرا: برای حصول بهترین نتیجه دمای محیط در زمان اجرا و در مدت خشک شدن باید بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. دمای بالاتر باعث خشک شدن سریع و دمای پایین تر، باعث کند شدن زمان تثبیت آن می شود. رطوبت زیاد بر شکل ظاهری محصول تاثیر منفی می گذارد. ماریسیل را با قلم موی یا غلطک اجرا کنید، تا جاییکه سطوح بصورت کاملا یکنواخت پوشش داده شود. در صورت نیاز پس از گذشت ۱ تا ۲ ساعت (و نه حداکثر بیش از چهار ساعت) و تا زمانی که مواد هنوز چسبندگی خود را از دست نداده، دست دوم را اجرا کنید. دست اول به سطوح حالت خیس می دهد و دست دوم در خشش آنرا افزایش می دهد.

بسته بندی و شرایط نگهداری :

ماریسیل ۷۶ در ظروف فلزی ۱ و ۴ کیلوئی عرضه میگردد. ظروف محصول را در محیط خشک و خنک نگهداری نمایید. ظروف محصول را در مجاورت رطوبت و تابش مستقیم قرار ندهید. ماریسیل ۷۶ می بایست در ظروف اصلی خود به صورت پلمپ و در بسته نگهداری شود.

هشدار :

از اعمال ماریسیل بر روی سطوحی که با سیلیکون یا سایر آب گریزها پوشش داده شده خودداری فرمایید. اینگونه مواد میزان چسبندگی به سطوح را کاهش می دهند. توصیه می شود چنانچه از سابقه قبلی سطحی مطلع نیستید، ابتدا بخش کوچکی از آنرا از نظر چسبندگی آزمایش کنید و یا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

محصولات هم خانواده و مشابه :

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS

ماریسیل ۷۷۰: ماده مشابه ماریسیل ۷۶ (به دلیل خاصیت بالای مقاومت در برابر خش)
ماریسیل ۸۰۰: ماده مشابه ماریسیل ۷۶ بدون خاصیت براق نمودن و تشکیل فیلم لایه. (یک ضد آب کننده بی رنگ و نامرئی)



مشخصات فنی :

مقاومت در برابر فشار آب	بدون نشی (ستون آب به ارتفاع ۱ متر در ۲۴ ساعت)
چسبندگی به بتن	۲ نیوتن بر میلیمتر مربع (شکستن بتن)
سختی (Shore D Scale)	۲۰ (ASTM D2240)
زمان خشک شدن اولیه	۱ تا ۴ ساعت
زمان آماده شدن سطح جهت تردد	۱۲ ساعت
زمان خشک شدن کامل	۷ روز
دمای مناسب جهت اجرا	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از قیطره، کوچه سلمان پلاک ۳۴
تلفن: ۲۲۲۱۷۷۶۰-۲۲۲۱۷۶۶۰
فکس: ۲۲۲۴۴۳۵۰
پست الکترونیکی: mail@neglan.ir
سایت: www.NEGLAN.ir