

تاسین نانو ساختار آوثره

Nano Silica Technical Data Sheet

Properties and Test Method	Unit	Value
Specific surface area(CTAB adsorption)	m ² /g	۱۹۳
Mean particle size	nm	۳۰-۲۰
Tamped density ISO-787-11	Kg/m ³	۱۷۰
pH value 5% in water ISO787-9	-	۸-۷
DBP-absorption internal method	gr/100gr	۲۶۰
Loss on drying (2 h 105(.	%	<۵
SiO ₂ Content ISO 3262/17	%	≥ .۹۸
Na content as Na ₂ O	%	۰.۳۲۸
Ca content as CaO	%	۰.۳۹۳
Fe content as Fe ₂ O ₃ ,	%	۰.۲۹۴
Sulfate content as SO ₃	%	۰.۱۸۵

میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی خیابان فاطمی غربی چهارراه سیندخت پلاک ۲۲۴

پست الکترونیک: info@nanosav.com

شماره تماس: ۰۶۶۵۶۳۲۰۰-۰۶۶۵۶۳۲۲۰

تائین نانو ساختار آویره



میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی خیابان فاطمی غربی چهارراه سیندخت پلاک ۲۲۴

پست الکترونیک: info@nanosav.com

شماره تماس: ۰۶۶۵۶۳۲۰۰-۰۶۶۵۶۳۲۲۰