

## نانوسپانسیون آلیاژ نیکل

حالت ماده: سوسپانسیون

رنگ ماده: قهوه ای تیره

شکل ذرات: کروی

روش تولید: انفجار الکتریکی سیم

اندازه ذرات: کمتر از ۵۰ نانومتر

خلوص: بالای ۷۰٪ ( بسته به خلوص سیم استفاده شده)

تصویر TEM:

