

## MEGADUR 3+1 POLIURETAN MDF ASTAR

<b>Tanımı</b>	Alkid reçine esash, çift bileşenli, MDF, sunta gibi yüzeylerde kullanılan astar boyadır. Katı maddesinin yüksek olması nedeniyle dolgun bir yüzey oluşturulur. Zımpara kolaylığı sayesinde, elde edilen yüzey son derece düzgün, sert ve pürüzsüzdür.		
<b>Kod</b>	872,43,001		
<b>Renk</b>	Beyaz		
<b>Kullanım Alanları</b>	Dahili mekanlarda kullanılan her türlü masif ve kaplama üzerine uygulanabilir.		
<b>Teknik Özellikleri</b>	Dahili mekan mobilya, dekorasyon işlerinde MDF, sunta yüzeylerde astar olarak kullanılır.		
<b>Katı Madde (Ağırlıkça)</b>	%68 ± 1		
<b>Yoğunluk</b>	1,45 ± 0,05 gr/ml		
<b>İncelme Oranı</b>	Hersel Tiner (908,04,800) ile %25 - 30		
<b>Karışım Oranı</b>		Ağırlıkça	
	3+1 Megadur MDF Astar		3 kısım
	Megadur Astar Sertl.(827,00,814)		1 kısım
<b>Toz Kuruma</b>	15 - 20 dakika		
<b>Dokunma Kuruma</b>	30 - 40 dakika		
<b>Karışım Ömrü</b>	4 saat (20 °C)		
<b>Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)</b>	15- 16 saniye		
<b>Boyanabilen Alan</b>	50 - 60 micron kuru film kalınlığında 150 - 180 gr/m <sup>2</sup>		
<b>Tatbikat Şekli</b>	MDF veya sunta yüzeylerine her kat 150 - 180 gr/m <sup>2</sup> olacak şekilde 2 veya daha fazla kat uygulama yapılır. Katlar arasında 1 - 2 saat bekleyerek ara zımpara yapılmalıdır. Sonkat boya uygulaması astar uygulamasından en erken 1 gün sonra yapılmalıdır.		
<b>Dikkat Edilecek Hususlar</b>	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-85 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

