

..	لایه رسانی پریمیر	درخواست کننده:
۲۳۶۴۱-۱	شماره پیگیری:	تهران- شهریوری شمالی- نرسیده مطهری- پلاک ۲۳۸- واحد ۵
.	شماره ویرایش:	نثانی:
۱۳۹۷/۰۹/۲۵	تاریخ دریافت نمونه:	آنتراسیت شسته شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	تاریخ تایید مالی:	نام قطمه یا نمونه:
۱۳۹۷/۱۰/۰۹	تاریخ اتمام آزمون:	شماره مرجع مشتری:
صفحه: ۱ از ۴	شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: ۲۵°C رطوبت: ۳۰٪ پیوست:	آزمایش انجام شده در محدوده دامنه گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 قرار دارد.

آزمون های ذغال و گرافیت

- نتیجه آزمون ها به شرح جدول زیر می باشد:

نام آزمون	استاندارد مرجع آزمون	نتیجه آزمون (درصد وزنی)
*(fixed C)	ASTM D3172-13	87.6
گوگرد	ASTM E1915-13	1.3
خاکستر	ASTM D3174-12	8.3
مواد فرار	INSO 11098-1390	4.1
* رطوبت	ASTM D3173-17	0.1

* این آزمون ها در محدوده Scope گواهینامه ISO/IEC-17025 این مرکز قرار ندارد.

توضیحات

- نتایج آزمون به نحوهی نمونه برداری و یکنواختی نمونه بستگی دارد.
- تمام آزمون ها بر روی نمونه رطوبت گیری شده انجام شده است.
- میزان عنصر S توسط پیمانکار فرعی اندازه گیری شده است.