



ZINCA

مشخصات محصول تر	
گرد روی میکرونیزه مجموع حلال ها رزین	محتویات
2.5 (±1)	دانسیته
جامد وزنی (±2) 80 جامد حجمی (±2) 58	درصد جامد
ZINCATHIN	رقیق کننده
40°C ≤	نقطه اشتعال
474G/L	VOC
خاکستری	فام
مات	براقیت
95.5 (±2)	درصد زینک
99.99	درصد خلوص
- مقاومت دمایی حداقل 40°C - حداکثر 120°C - مقاومت (PH) غوطه وری 5.5 to 9.5 - مقاومت (PH) محیطی 5.5 to 12.5 - مقاومت به UV بسیار عالی	مشخصات ویژه
فیلیم خشک حاوی هیچ گونه مواد سمی نمیباشد	سمیت
فرآیند خشک شدن زینکا پرش حلال می باشد، پس خشک شدن معلولی از ضخامت فیلیم تر، رطوبت، دمای هوا و دمای سطح خواهد بود.	مکانیسم خشک شدن
ضخامت فیلیم 40 میکرون و دمای 20 درجه سانتی گراد و سیرکوله هوا خشک شدن سطحی: 15 دقیقه خشک شدن برای حمل و نقل: 1 ساعت خشک شدن کامل: 4 ساعت	زمان خشک شدن



مشخصات فیلیم خشک



خشک شدن

KIMIAPPOOSHESH COMPANY

WWW.Kimiapooshesh.ir

09125831861

- State-of-the-art production processes
- Innovative products
- International production facilities