



- حفظ کیفیت به عمر سازه مورد کاربرد



موارد استفاده

- متوقف کردن فشار آب و نشست در سازه های بتنی یا سنگی در محل درزها
- آب بندی مجاری عبور آب
- آب بندی تونل ها، سدها، مخازن
- چاله آسانسورها
- آب بندی منهول ها، زیرزمین و سازه های مدفون



ELBACERT

میزان مصرف

بر اساس ابعاد مقطع در حال نشست و وزن مخصوص Fara Plug مقدار مصرف محاسبه می گردد

روش مصرف

Fara Plug

آنی گیر بتن

یک پودر پایه سیمانی بدون کلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می دهد و خمیری قدرتمند برای انسداد سریع نشست های پر فشار می سازد.

استانداردها

محصول آنی گیر بتن Fara Plug با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

ASTM C 298-05 - ASTM C 39 - ASTM C 267-77 -
ASTM C 234

خواص و اثرات

- فاقد یون کلر
- سهولت اختلاط با آب
- پایدار و دائمی
- چسبندگی عالی به انواع مصالح مخصوصاً "بتن، سنگ و آجر"
- بدون انقباض و ترک خوردگی
- گیرش سریع

Faraz Paye Co. (Knowledge-based)

Manufacturer, Consulting & Executive
New Generation of Waterproofing Systems

شرکت فراز پایه البرز (دانش بنیان)

تولید کننده، مشاور و مجری سیستم های نوین آب بندی



زمان گیرش اولیه: ۲۰ الی ۳۰ ثانیه



نکات ایمنی

این ماده قلیایی می باشد بنابراین از دستکش و عینک هنگام اجراء استفاده نمائید و در صورت تماس با چشم از آب زیادی برای شستشو استفاده نمائید.



شرایط نگهداری

مدت زمان نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه کارخانه در مکان خشک و دور از تابش مستقیم نور خورشید



توجه: وجود رطوبت باعث کاهش عمر این محصول می گردد

نوع بسته بندی

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

سطح را از وجود هر گونه آلودگی، چربی و ... پاک کرده و قسمت های سست و ناپایدار را حذف نموده درون درزها و شکاف ها را با برس تمیز کرده و در صورت خشک بودن محل را با آب خیس نمائید.

Fara Plug را ترجیحا با آب گرم مخلوط کرده تا شکل پذیر گردد. جهت جلوگیری و آب بندی درزها و سوراخ ها ملات را به صورتی که به داخل سوراخ موجود وارد گردد شکل دهید. پس از وارد کردن ملات آماده شده به مدت ۱ الی ۲ دقیقه با دست آن را نگه دارید تا ازدیاد حجم داده و به جداره ها بچسبد و گیرش آن کامل گردد.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی : پودر

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص: $1/16 \text{ g/cm}^3$

وزن مخصوص خمیر: $1/99 \text{ g/cm}^3$

یون کلر: ندارد

Ph: ۱۲ - ۱۳

www.FARAZPAYE.com
FARAZPAYE@gmail.com
+98-(0)26-33 35 24 23
+98-(0)26-33 35 22 86