



* روش استفاده از عایق رطوبتی کف کولر MCI

۱. ابتدا کف کولر را شسته و تمیز نمایید.
۲. در صورت وجود زنگ زدگی در کف یا بدنه کولر، بهتر است با استفاده از سمباده و یا یک فرچه سیمی نسبت به زنگ زدایی کولر اقدام نمایید.
۳. بهتر است قبل از اجرای عایق رطوبتی کف کولر، کمی محل اجرا مرطوب باشد.
۴. در ابتدا نیمی از جزء مایع و نیمی از جزء پودر عایق رطوبتی کف کولر MCI را در یک ظرف تمیز با همدیگر مخلوط نمایید تا مخلوطی همگن به دست آید.

۵. مخلوط به دست آمده را با استفاده از قلم موی رنگی که داخل بسته بندی قرار داده شده است، روی کف یا بدنه کولر اجرا نمایید.
۶. حدود نیم ساعت پس از اجرای دست اول، باقی جزء A و B را به روشی که در بالا گفته شد مخلوط کرده و آن را مجدد روی لایه اول اجرا نمایید.

MCI

عایق کولر

از عایق رطوبتی کف کولر MCI جهت محافظت از زنگ زدگی کف کولرهای آبی میتوان استفاده نمود.

عایق رطوبتی MCI جهت آب بندی و محافظت از کف کولر شامل دو جزء مایع و پودر میباشد.



*مزایای استفاده از عایق کولر MCI

- جلوگیری از پوسیدگی کف و بدنه کولر
- جلوگیری از پیش روی پوسیدگی کف و بدنه کولر
- ترمیم سوراخها و پوسیدگی های کف و بدنه کولر
- اجرای آسان و سریع
- مقرون به صرفه و اقتصادی



Powered by



ELBACERT

www.FARAZPAYE.com
FARAZPAYE@gmail.com
+98-(0)26-33 35 24 23
+98-(0)26-33 35 22 86



* یک قطعه فاراتیشو **Fara Tissue** به ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر (جهت ترمیم سوراخهای کف کولر)

* شرایط نگهداری MCI

مدت نگهداری: ۱۲ ماه در بسته بندی اولیه
ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخزدگی و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد

* حفاظت و ایمنی MCI

این ماده در محدوده خطرزا قرار نمی گیرد اما هنگام کار با کلیه مواد شیمیایی بهتر است از دستکش و وسایل ایمنی مناسب استفاده گردد.
در صورت تماس با پوست، چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب شرب شسته شود و در صورت مشاهده علائم دیگر به پزشک مراجعه گردد.

مقدار مواد در نظر گرفته شده در هر پک عایق کولر

MCI برای پوشش کف یک کولر کافی می باشد.

۷. برای ترمیم سوراخهای کف کولر می توانید از محصول فاراتیشو **Fara Tissue** که در هر پک موجود است بر اساس دستورالعمل زیر استفاده نمایید:

• ابتدا اندازه مناسبی از فاراتیشو **Fara Tissue** را برای پوشاندن محل سوراخ شده ببرید.

• بعد از اجرای دست اول عایق کولر **MCI**، بلافاصله تیشوی برش داده شده را روی محل سوراخ قرار داده و قلم مو که هنوز به مخلوط عایق کولر آغشته است، چند ضربه ملایم روی تیشو بزنید تا روی سطح ثابت شود.

• سپس هنگام اجرای دست دوم عایق رطوبتی **MCI**، روی تیشو را کاملاً با عایق رطوبتی **MCI** پوشش دهید.

نکته مهم: بعد از گذشت ۲۴ ساعت از اجرای دست دوم عایق رطوبتی **MCI**

میتوانید از کولر بهره برداری نمایید.

*** بسته بندی عایق کولر MCI :**

هر پک عایق کولر **MCI** حاوی موارد زیر است:

* یک جزء پودری و یک جزء مایع